

jafo® MGR PVC-Mauersperrfolie

DIN-gerechte Mauersperrfolie aus PVC-P in 1,2 mm Stärke.

jafo® MGR ist eine hochflexible, geprägte und verrottungsbeständige Weich-PVC-Folie. Die Herstellung erfolgt aus kadmiumfreien Granulaten. Als Sonderqualität wird jafo® MGR auch bitumenbeständig geliefert. Zugelassen zum Einsatz als Feuchtigkeitssperre und Mauerwerkssperre. Prüfzeugnis SKZ Würzburg: Nr. 31405/96-M
Schützt als L- oder Z-Isolierung vorgemauerte Fassadenwände.

Anwendung:

jafo® MGR ist konzipiert als sichere und dauerhaft beständige Mauerwerkssperre. Aufsteigende Erdfeuchte wird abgesperrt. Eine sichere Ausführung der Z-Isolierung in zweischaligen Konstruktionen sowie Anschlüsse zur PVC-Estrichdichtung sind durch die hohe Elastizität und die Möglichkeit zur Quellverschweißung gewährleistet.
jafo® MGR ist normgerecht nach DIN 1053/EC6, DIN 16938 und DIN 18195.
Auch in von Schlagregen betroffenen Mauerwerksbereichen wie z. B. Fensterbänken, -stürzen etc. ist jafo® MGR als sichere Abdichtung geeignet.

Verarbeitung:

jafo® MGR wird einlagig verlegt. Zur Herstellung einer möglichst waagerechten Oberfläche werden entsprechend den Vorgaben der DIN 1053/EC6 die Auflageflächen mit Mörtel abgeglichen und die Sperrbahn fest in die Mörtelaufgabe gepresst. Nahtverbindungen können durch Heißluft- oder Quellverschweißung hergestellt werden. Stöße werden durch mindestens 20 cm breite Überlappungen, Heißluftverschweißung oder durch Kaltverschweißung mit jafo® Quellschweißmittel sicher hergestellt. Vollflächige oder punktweise Anschlüsse zu Mauerwerk, Stahl, Holz etc. werden mit jafo® Kontaktkleber vorgenommen.

Fortsetzung