

# jafoplast®

gut verbaut

## Produktspezifikation

## Mauerwerk

	Dichte (g / m <sup>3</sup> )	Druckfestigkeit	Flächengewicht (g / m <sup>2</sup> )	Reißdehnung (%)	Reißfestigkeit (N / 25 mm)	Reißfestigkeit (N / 50 mm)	Reißfestigkeit (N / mm <sup>2</sup> )	S <sub>d</sub> -Wert (m)	Temperaturbeständigkeit (°C)	UV-stabilisiert	Verarbeitungstemperatur (°C)
jafo® MIR	0,94		280	700 / 650			18 / 15		-50 bis +80	nein	+5 bis +35
jafo® MGR	1,3		1600	310 / 320			20 / 18			nein	+5 bis +35
PVC-Quellschweißmittel, stark anlösend und quellend											+18 bis +20 empfohlen
jafo® PVC-Kontaktkleber											+18 bis +20 empfohlen
jafo® Cell-PRO			270	83,4 / 75,2		134 / 108		24	-40 bis +80	nein	-20 bis +70
jafo-HERMETIC®			315	450 / 450		100 / 150		1.500	-40 bis +80	nein	-5 bis +70
jafo® MI-FLEX			1.400	300			> 6,5	38	-40 bis +150	ja	+5 bis +35
jafo® MGR-SOFT			> 900			600 / 450			-20 bis +40		+5 bis +35

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen.  
PE-Schaum beinhaltende Produkte nur an gut belüfteten Lagerorten aufbewahren.