

jafoplast®

gut verbaut

Produktspezifikation

Dach

	Brandklasse	Dichte (g/cm ³)	Flächengewicht (g/m ²)	Freibewitterung (Monate)	Klebkraft (N/25 mm)	Klebkraft auf Stahl (N/25 mm)	Klebstofftyp	Reißdehnung (%)	Reißfestigkeit (N/25 mm)	Reißfestigkeit (N/50 mm)	S _t -Wert (m)	Temperaturbeständigkeit (°C)	Trägermaterial	UV-stabilisiert	Verarbeitungstemperatur (°C)	Lagerung
jafo® TOP G	E	100	0,5					78/ 72	206/ 163	0,02	-40 bis +100		6 Wochen	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® TOP GU	E	120	1,5					82/ 77	246/ 176	0,02	-40 bis +100		6 Wochen	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® TOP BS jafo® TOP BS Plus	E	150	1,5				Acrylat	70/ 48	270/ 201	0,02	-40 bis +100		6 Wochen	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® TOP RS jafo® TOP RS Plus	E	180	1,5					90/ 120	240/ 350	0,02	-40 bis +95		6 Wochen	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, 3 Monate	
jafo® TOP FB Plus	E	160						75/ 120	225/ 310	0,09	-40 bis +95		ja	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, 3 Monate	
jafo® DS 2 jafo® DS 2 Plus	E	100					Acrylat	54/ 50	135/ 115	2,0	-40 bis +100		3 Mon.		trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® ISOPLUS	E/B2	0,95						650/ 800		100	-40 bis +80		3 Mon.		trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® DS 100	E/B2	0,94						550/ 800	70/ 65	100	-40 bis +80				trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® DS 100 quick&easy	E/B2	0,94						500/ 900	170/ 100	100					trocken, UV-geschützt, 3 Monate	
jafo® DS 120	E/B2	0,94						700/ 900	100/ 110	120	-40 bis +80				trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® DS 200	E/B2	0,94						800/ 1000	150/ 140	200	-40 bis +80				trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® DS 1500	A1	160	36/ 48					4/ 4	500	1500	-40 bis +80				trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C	
jafo® DS VARIPLUS	E	74						35/ 40							trocken, UV-geschützt	
jafo® THEN-SE	B1	0,96						300/ 400	18/15						trocken, UV-geschützt	
jafo® Dachrinnenschlauch		0,92						200/ 250	14/12		-20 bis +60				Raumtemperatur	
jafo® Alu-Band, Reinalu	B1	103			10		Hot- Melt	4	48		bis 150				trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate	
jafo® TOP Nageldichtband		0,25					Synthese- Kautschuk				-30 bis +80	PE- Schaum	bedingt	+5 bis +30	trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate	
jafo® BASIC		290	38				Acrylat	200/ 400			-40 bis +80	Kraft- papier	3 Mon.	0 bis +25	trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate	
jafo® ALLROUND		340	35				Acrylat	200/ 400	20/ 12		-40 bis +80	PES PVA	6 Mon.	0 bis +25	trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate	
jafo® ULTRA, Fassadentape		> 12	30				Acrylat	200			-40 bis +80	LDPE	ja	> +15	trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate	
jafo® DS Folienklebeband		110			40						-20 bis +70	PP- Folie	> +15	+5 bis +35	trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate	
jafo® SEAL											-30 bis +60			-5 bis +35	12 Mon. im verschlossenen original Gebinde	
jafo® SEAL Powertape											bis -30	TPE		-5 bis +35	24 Mon. im verschlossenen original Gebinde	