

# jafoplast®

gut verbaut

## Produktspezifikation

## Estrich

	Brandklasse	Dichte (g/cm <sup>3</sup> )	Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	Raumgewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Reißdehnung (%)	Reißfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	S <sub>t</sub> -Wert (m)	Temperaturbeständigkeit (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Lagerung
jafo® PVC-Isolierfolien (PVC-P)	B3	1,30			200/200	12/12		-20 bis +80	+5 bis +25	liegend, trocken UV-geschützt
jafo® PVC-Quellschweißmittel	B3								+5 bis +25	+18 °C bis +20 °C empfohlen
jafo® PVC-Kontaktkleber	B3								+5 bis +25	+18 °C bis +20 °C empfohlen
jafo® Estrichfolie	B3	0,92	100		200/200	14/12		-20 bis +80		trocken, UV-geschützt
jafo® CELL-RD-S Randdämmstreifen	B2			20	80/60	0,35/ 0,25		-20 bis +80		gut belüftet, UV-geschützt
jafo® CELL-RD-L Randdämm- streifen mit Folienlasche	B2			20	80/60	0,35/ 0,25		-20 bis +80		gut belüftet, UV-geschützt
jafo® CELL-RD-V Randdämm- streifen mit Vliesbeschichtung	B2			20				-20 bis +80		liegend, trocken UV-geschützt
jafo® CELL-RD-VR Randdämm- streifen für Renovierungen	B2			20				-20 bis +80		trocken, UV-geschützt, ca. 5 Monate
jafo® CELL-BDS Betondämmstreifen				20				-20 bis +80		liegend, trocken UV-geschützt
jafo® CELL-TF Türfugenprofil								-20 bis +80		gut belüftet, UV-geschützt
jafo® CELL-DF-P Dehnungsfugenprofil								-20 bis +80		gut belüftet, UV-geschützt
jafo® KP-S Klemmprofil									+5 bis +25	trocken, UV-geschützt
jafo® DF-S Dehnungsfugenprofil weiß	B2			60				45		trocken, UV-geschützt
jafo® DF-S Dehnungsfugenprofil grau	B2			20				45		trocken, UV-geschützt
jafo® DF-V Dehnungsfugenprofil	B2			20						trocken, UV-geschützt
jafo® CELL-P / Parkettunterlage	B3			20	95/74	0,30/ 0,15		bis 75		gut belüftet, UV-geschützt
jafo® CELL-FSP 3 / 300 Feuchtigkeitssperre	B2		>320	20			>100	-20 bis +80	+5 bis +25	stehend, trocken UV-geschützt
jafo® CELL-TD / Bauschaum	B3			20	100/80	0,30/ 0,15		bis 75		gut belüftet, UV-geschützt
jafo® CELL-TDZ Trittschalldämmung mit Zulassung	B2			22				-20 bis +80		stehend, trocken UV-geschützt