

jafoplast®

gut verbaut

Produktspezifikation

Garten

	Dichte (g/cm ³)	Flächengewicht (g/m ²)	Freibewitterung	Reißdehnung (%)	Reißfestigkeit (N/50 mm)	Reißfestigkeit (N/mm ²)	Temperaturbeständigkeit (°C)	UV-stabilisiert	Wurzelfestigkeit	Lagerung
jafo® PVC-Teichfolie	1,3			200		12	-20 bis +80	ja	ja	trocken, UV-geschützt
jafo® EPDM-Teichfolie	1,4	1.000		300			-40 bis +150	ja	ja	trocken, UV-geschützt
jafo® Palisadenschutzbahn						190				UV-geschützt, 4 Monate
jafo® Gitterfolie SUV, UV-stabilisiert		280	~4 Jahre		300			5 Jahre	ja	trocken, UV-geschützt
jafo® Gewächshausfolie, UV-stabilisiert	0,92		3 Jahre	200/250		14/12		4 Jahre	ja	trocken, UV-geschützt
jafo® Wurzel- und Unkrautschutz		100	4 Jahre		850		-40 bis +80	ja	ja	trocken, UV-geschützt
jafo® Rhizomen-/Wurzelsperre	0,935			>500		>60	-40 bis +80		FLL	trocken, UV-geschützt
jafo® HDPE-Dichtungsbahnen	0,95		3 Mon.	>750			bis -40	nein	ja	trocken, UV-geschützt
jafo® LDPE-Dichtungsbahnen	0,935		3 Mon.	>750			bis -40	nein	ja	trocken, UV-geschützt