jafoplast®
gut verbaut

Reparatur Sprühkleber Industriequalität

Sprühkleber in Industriequalität,
bestehend aus Kunstkautschuk, Lösemittel und Druckgas Dimethylether

- 500ml Inhalt
- mit variablem Sprühkopf-Ventil-System
- aromatenfrei
- sehr wenig „Overspray“ (ungewünschte Vernebelung)
- Artikel-Nr. 135055
- Haltbarkeit: Mind. 12 Monate
- Lagerbedingungen: nicht unter +5°C

1. Anwendung:

Für Handwerk, Industrie, Werkstätten und Haushalte. Der geruchsarme, transparente Kontaktkleber mit schneller Anfangshaftung dient zur Herstellung unlösbarer Verbindungen von Schaumstoffen, Jute, Leder, Teppichfliesen, Filz, Textilien, Polsterwatte, Isoliermaterialien, **PE-Folien, Mauersteine und Polystyrolschaum** (Kleber sehr dünn und beidseitig auftragen!) Für alle Materialien empfiehlt sich eine Testverklebung! Der Kleber ist je nach Belastung und Material für Verklebungen im **Temperaturbereich von -25°C bis +70°C**, kurzfristig bis +80°C, einsetzbar.

2. Handhabung:

Auf die sauberen, fettfreien und trockenen Flächen aus 20 - 30 cm Abstand dünn aufsprühen und ca. 3 - 5 Minuten (je nach Umgebungstemperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes) ablüften lassen. Dann mit kräftigem Druck zusammenpressen. Metalloberflächen, poröse, unebene oder saugende Untergründe mit einer sehr dünnen Kleberschicht vorgrundieren, 5 Minuten ablüften und dann erst die Kleberschicht - wie vorstehend beschrieben - aufsprühen, ablüften und die Flächen zusammenpressen.
Die optimale Ablüftzeit ist erreicht, wenn die Kleberoberfläche auf Fingerdruck keine Fäden mehr zieht. Die Abbindezeit beträgt ca. 24 - 48 Stunden, abhängig von der Temperatur. Das 6-fach verstellbare Spezialventil der Sprühdose gestattet eine variable Sprühbreite. Dose nach Gebrauch unbedingt über Kopf freisprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil und Sprühkopf zu vermeiden.

3. Allgemeine Hinweise

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen und sind keine Gewähr für Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Die gemachten Angaben können nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird. Diese Produktinformation stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften über die aufgeführten Anwendungsfälle hinaus dar und begründet daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Anwender muss sich selbst davon überzeugen, dass alle Aussagen für seinen Anwendungsfall geeignet und vollständig sind.

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich. Enthält: Kolophonium; Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan; Aceton; Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen.

Inhalt: 500 ml 3e 650

4 028516 039815

UFI: 8H8E-28KV-900X-NM0E

jafoplast® GmbH

Standort HANNOVER
Eisenstraße 18
30916 Isernhagen
Fon: 0511 97369-0
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11
04720 Döbeln
Fon: 03431 71780 - 0
Fax: 03431 71780 - 17

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand **Januar 2021**.

CE