

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafoTHEN – BL PE-Folie, transluzent
Produktbeschreibung:	PE-LD-Folie transluzent, farbstichig, regenerathaltig
Verwendungszweck:	als Isolier- und Abdeckfolie

Technische Daten:

Dicke:	0,07 – 0,50 mm
Dichte:	~ 0,92g/cm ³
Farbe:	transluzent-farbstichig
Breite:	1.500 bis 6.000 mm (+/- 3% Toleranz)
Reißfestigkeit (nach DIN EN 12310-2)	
längs:	>/= 14N/mm ²
quer:	>/= 12N/mm ²
Reißdehnung (nach DIN EN 12310-2)	
längs:	>/= 220%
quer:	>/= 250%
Dart Drop (nach ASTM D 1709-75):	>/= 1,0g/μm
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +80°C
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt, vor UV-Strahlung schützen
Lagerfähigkeit:	mind. 3 Monate bei Raumtemperatur

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (05/25)

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX
Geschäftszeiten: Mo–Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr