

jafo-HERMETIC® Dämmplattenkleber

Der **jafo-HERMETIC® Dämmplattenkleber** ist für die Montage von Dämmplatten, Schutzvliesen usw. am Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von Dämmplatten/ Schutzvliesen direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen, Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig getätigt wird.

Durch den **jafo-HERMETIC® Dämmplattenkleber** können Sie in Zukunft die Montage von Dämmplatten und Schutzvliesen ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der **jafo-HERMETIC® Dämmplattenkleber** ist von –5°C bis +70°C verarbeitet-/anwendbar.

Produkteigenschaften:

- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5°C bis +70°C
- Farbe: türkis
- Verbrauch: 50g/m² bis 150 g/m²
- Gebinde à 10 kg
- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!



dicht-ist-dicht.de

Anwendung:

Den **jafo-HERMETIC® Dämmplattenkleber** vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten), anschließend mit einer Farbrolle dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage der Dämmplatten beträgt ca. 2 Minuten. Die aufgetragene Schicht muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! Dämmplatten/Schutzvliese leicht andrücken – ausrichten – fertig!

Ob auf Beton-, Ziegel- oder Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Achtung:

Der **jafo-HERMETIC® Dämmplattenkleber** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den **jafo-HERMETIC® Dämmplattenkleber** sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten Öffnen mindestens 6 Monate.

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

jafoplast® GmbH

Standort HANNOVER
Eisenstraße 18
30916 Isernhagen
Fon: 0511 97369-0
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11
04720 Döbeln
Fon: 03431 71780-0
Fax: 03431 71780-17

